



Hoja Técnica

Bona Sport® Sport Poly es un acabado de poliuretano modificado con aceite de primera calidad, desarrollado específicamente para el mercado del piso deportivo de madera. Sport Poly proporciona un acabado extremadamente resistente y brillante con una excelente resistencia química, protege contra la transpiración y la limpieza de rutina. Bona Sport® Sport Poly cumple con los estándares federales y estatales de calidad del aire limpio.

- Poliuretano de aceite modificado de altos sólidos
- Proporciona una excelente capa protectora
- Proporciona excelente resistencia química
- Protege contra la transpiración y limpieza de rutina
- El color ámbar claro realza el color natural de la madera.
- Aprobado por MFMA
- Fácil de mantener
- Disponible en brillo
- Se adherirá a la mayoría de los acabados a base de solvente y a base de agua después de la preparación, secado y tiempo de curado adecuados.



Datos técnicos

Características físicas:

Ingredientes - Resina de poliuretano modificada con aceite, alcoholes minerales (disolvente), secadores. Color - ámbar claro

Sólidos: 50%

Viscosidad - (Copa # 4 Ford a 25 ° C) aprox. 21-24 segundos

Densidad - 7.5 lbs./gallon (.90 S.G.)

VOC reguladora de EE. UU. - 450 g / l

Nivel de brillo - (60°) - 90+

Olor - Mineral Spirit

Estabilidad: un año de vida útil en el envase sin abrir.

Punto de inflamación - 110°F (40°C)

Empaque: cubeta de 5 galones

Características de la aplicación:

Claridad: claro cuando está seco

Nivelación - bueno

Tiempo de secado - 12-16 horas

Herramientas de aplicación - Brocha, Aplicador

en T sintético o de lana de cordero

Rendimiento: 50 a 55 m² por galón

Porcentaje de curado después de 24 horas -

50% de curación máxima - 2 semanas

Recomendación de uso

- Canchas de Basquetbol
- Canchas de Voleibol
- Canchas de Racquetbol, squash y badminton
- Gimnasios Multiusos, ecenarios, aerobic y pisos para danza

Instrucciones

Antes de usarlo, lea todas las instrucciones y hoja de seguridad.

Para mayor información técnica: comunicarse con Bona US at 880-872-5515

COMPATIBILIDAD: Bona® Sport Poly no se recomienda sobre lacas, selladores de lijado, masillas o tintas que contengan estearatos. Los acabados de aceite modificados tendrán un ligero efecto de color ámbar sobre las superficies de colores claros. Bona Sport Poly se adherirá a la mayoría de los acabados después de la preparación adecuada y los tiempos de secado. SIEMPRE PREPARE UNA MUESTRA O UN ÁREA DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, LA APARIENCIA Y LOS RESULTADOS DESEADOS.

LIJAR Y ACABAR NUEVOS PISOS: 1. Lijar y preparar el piso usando métodos aceptados por MFMA. 2. Haga su corte final con lija grano 100-120. Lija Screen de grano 100-120. 3. Aspire a fondo. 4. Limpiar con mineral spirits. 5. Aplique sellador y sistema de acabado (consulte las instrucciones de acabado).

EL SISTEMA BONA SPORT® SPORTPOLY: Bona Sport Poly es un sistema de 4 capas, 1-2 capas de un sellador deportivo de aceite modificado de Bona, pintura CourtLines (si se desea) y 2-3 capas de Bona Sport Poly.



Hoja Técnica

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: Heavy weight T-bar, Aplicador de borrega o sintético para base aceite. NOTA: Use un aplicador limpio para sellador y otro aplicador limpio para el acabado.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA: Retire la tapa y revuelva bien antes de usar. No adelgace.

ACABADO: 1. Aplique Bona Sport Poly con un aplicador Heavy weight T-bar,. Ir con el grano de la madera aplicando una capa delgada y uniforme. 2. ASEGÚRESE DE USAR LA COBERTURA RECOMENDADA DE 50 a 55 m² POR GALÓN. 3. Evite dejar charcos de cantidades excesivas de acabado en el piso. 4. Permita que la primera capa se seque completamente (aproximadamente 12-16 horas). Las condiciones de alta humedad y / o baja temperatura prolongarán el tiempo de secado, mientras que una mayor ventilación y flujo de aire reducirán el tiempo de secado (condiciones recomendadas de 18°-27° C (65-80°F) / 40-60% de humedad relativa). 5. Para una adherencia adecuada asiente con Conditional Pad Ginda de Bona entre las capas de acabado. Deje secar la capa final un mínimo de 72 horas antes de usarla.

ABRASIÓN ENTRECAPAS PARA PISOS CON LINEAS DE JUEGO: Ver las instrucciones del sellador para la secuencia correcta, líneas de juego y capas de acabado. Antes de aplicar pintura para líneas de juego, asiente con screen de grano 120 y aspire. **Nota:** Si la pintura no se aplica durante 24 horas o más, el piso debe volverse a asentar para asegurar una adherencia adecuada. Aplique líneas de juego con la pintura de piso deportivo Bona CourtLines®. SI UTILIZA OTRA PINTURA DEL FABRICANTE, ANTES DE APLICAR LINEAS DE JUEGO, PREPARAR SIEMPRE UNA MUESTRA O UN ÁREA DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD Y LA ADHERENCIA. Después de aplicar líneas de juego con la pintura CourtLines®, una vez al día, asiente todo el piso con Conditional Pad de Bona® o use pantallas de grano 120 o 150. Siempre aspirare completamente después de asentar. Aplique la capa de acabado dentro de las 24 horas.

ABRASIÓN ENTRE CAPAS PARA PISOS SIN LINEAS DE JUEGO: Asiente entre todas las capas de sellado y acabado usando Conditional Pad Bona o pantallas de grano 120 a 150 para asegurar la adherencia. Siempre aspirar completamente después de asentar.

REBARNIZADO: Asegúrese de que el piso no contenga residuos de cera, polish y aceite. Siga el sistema Bona Prep®, aplicando 1-2 capas de Bona Sport Poly. La deslaminación puede ocurrir si no se sigue el proceso de Bona Prep; Siempre prueba la compatibilidad.

PELIGRO: LOS TRAPOS, APLICADORES O LOS DESPERDICIOS EMBOTELLADOS CON SPORTPOLY DE BONA, PUEDE EXISTIR ESPONTÁNEAMENTE FUEGO SI SE DESCARGAN INAPROPIAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE TRAPOS, LATAS DE ACERO O DESPERDICIOS EN UN CONTENEDOR DE METAL SELLADO CON AGUA Y SELLADO.



Mantenimiento

CURADO: el proceso de curado demora aproximadamente 14 días. El piso se puede caminar después de 24 horas, pero el piso es susceptible de rayarse o estropearse antes de completar el tiempo de curado. No reemplace las protecciones deportivas ni los tapetes hasta que el acabado esté completamente curado. No limpie con agua o detergente durante el proceso de curado.

LIMPIEZA: limpie las herramientas y equipos de aplicación con mineral spirits.

MANTENIMIENTO: coloque tapetes para caminar en todas las puertas de entrada para evitar la suciedad excesiva y la arena. Consulte las instrucciones de Bona® Professional Series Sport and Commercial Cleaner Concentrated para obtener información sobre limpieza y mantenimiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenar a temperatura ambiente. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No almacene por encima de 38 ° C (100 ° F) . No transfiera el contenido a otros contenedores para su almacenamiento y eliminación. En caso de derrame, absorba con material inerte. Deseche el material contaminado, el recipiente y los contenidos no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Info de pedidos

Clave#	Presentación	Cantidad / Caja
ST750055111	5 Galones	1

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 # 8-A Col. Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México
CP 53370

Tel: 5359 0547 - 01800 4663326

ventas@pisosnovandi.com

www.pisosnovandi.com

